



# Technische data

## Stucloper tape Removable

Land van herkomst	United Kingdom
Statistiek code	39191012

<b>Drager</b>						
Type	Soft PVC					
<b>Belijming</b>						
Type	Rubber solvent					
<b>Samenstelling</b>						
Dikte (totaal)	130	μ (micron)				
<b>Temperatuur</b>						
Service	-15	°C	t/m	60	°C	
Applicatie	>5	°C	t/m	40	°C	
<b>Mechanische eigenschappen</b>						
Kleefkracht	Staal (SS)	3,4	N/25mm			
Treksterkte	Lengte	52	N/25mm			
Rek bij breuk	Lengte	140	%			
Schoonverwijderbaar	Goed, zie onderstaande advies tabel					
UV-bestendig	Goed					
Waterproof	Zeer goed, mits verwerkt op een schone, droge, ontvette ondergrond					
Tolerantie	5% Op alle genoemde waarden, tenzij anders vermeld					
In overeenstemming met RohS	Ja					
Reach	EC regulation 1907/2006 geen registratie vereist					

Tijdbestek (advies)	Advies, schoon verwijderbare periode op ondergrond
4 weken	<b>Beton / Steen</b> * Natuursteen wordt te allen tijde afgeraden * Beton, door de uitwerking van de lijm kan er verkleuring optreden van het beton
2 weken	PVC / UPVC
4 weken	Keramik
1 week (Test!)	<b>Hout</b> * Zowel onbehandeld, geschuurd of geschaafd hout bevat nog altijd losse vezels. Deze losse vezels kunnen bij verwijdering van de tape los komen uit het hout.
1 week	Stucwerk / Pleister
3 weken	Geanodiseerd aluminium
3 weken	Glas
3 weken	Koper
<b>Test!</b>	Gelakte ondergronden *

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond, kan de tape tot 4 weken blijven zitten.  
\* Op slecht gegronde, geprimeerde of gelakte ondergronden, kan de tape het gelakte oppervlakte beschadigen  
\* Op gelakte / geolieerde ondergronden dient ten aller tijden eerst getest te worden (minimaal 48 uur).

### Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

### Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

### Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.



Van Duinen TechnoTape B.V.  
Pieter Zeemanweg 120  
NL-3316 GZ DORDRECHT  
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E [info@technotape.nl](mailto:info@technotape.nl)  
I [www.technotape.nl](http://www.technotape.nl)

Document

TDS-00000 NL

Versie

003

Revisie datum

20-12-2018